Technisches Merkblatt

Cromaqua Füller 12001-91

Produktbeschreibung	Wasserverdünnbarer, weißer 1K Isolierfüller mit sehr guter Füllkraft, guter Schleifbarkeit und gutem Standvermögen.
Einsatzmöglichkeiten	Geeignet zur Lackierung von Holzwerkstoffen, Grundierfolien und alle handelsüblichen einheimischen Hölzer.

PHYSIKALISCHE KENNDATEN

Viskosität	75"	(+/- 2") DIN 53211 / 4mm / 20°C
Dichte	1,440 g/ml	(+/- 0,005 g/ml)
Festkörper	58%	(+/- 2%)
Theoretische Ergiebigkeit	6 - 8	m²/kg (ohne Spritzverlust)

ZUBEREITUNG

Cromaqua Füller 12001-91	100	Gewichtsteile
Wasser	0 - 5	Gewichtsteile

VORBEHANDLUNG

Untergrund muss sauber und staubfrei sein

Holzschliff Körnung P150-180

VERARBEITUNG

Vor Verarbeitung gut aufrühren

Applikationsart:	Spritzen: Becherpistole / Airless / Airmix	
Auftragsmenge:	80 - 120 g/m²	pro Auftrag
Zwischenschliff Körnung:	P220 - 320	
Trocknung bei Raumtemp. (20°C)	staubtrocken	ca. 30 min.
	griffest	ca. 2 Std.
	schleifbar	ca. 4 Std.
	durchgetrocknet	ca. 12 Std.

SYSTEMBEISPIEL

Untergrund	verschiedene Hölzer, Grundierfolie
Egalisierung	
Beize	
Haftgrund	
Grundierung	1 - 2 mal Cromaqua Füller 12001-91 (1. Schicht 80 g/m², 2. Schicht 120 g/m²)
Decklackierung	Cromapur Color 45053-xxxx

ANMERKUNGEN

Der Anstrichstoff ist frostempfindlich. Verarbeitung nicht unter +15°C. Vor Entnahme Lack aufrühren. Gebinde gut verschlossen halten. Inhalt vor Antrocknung schützen. Applikationsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Transport und Lagerung zwischen + 5 °C und + 30 °C.
Die Mischung Stammlack und Härter mit mechanischem Rührgerät durchführen.
Forcierte Trocknung bei 25-40°C möglich (ca. 60 min).
Der Zwischentrocknungsintervall beträgt 2 – 4 Stunden.

FILMEIGENSCHAFTEN

DIN 53160 Entspricht Speichel- und Schweißechtheit
formaldehydfrei

ZUSÄTZE

Wasser

HALTBARKEIT

12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei Raumtemperatur.

Hinweis:
Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.
Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

Herrenberg, 09.12.2016