

Trocknung bei Raumtemp. (20°C)	staubtrocken	ca. 4 Std.
	griffest	ca. 8 Std.
	durchgetrocknet	ca. 24 Std.

SYSTEMBEISPIEL

<i>Untergrund</i>	verschiedene Hölzer	MDF, Grundierfolie
<i>Egalisierung</i>		
<i>Beize</i>	Cromafix Spritzbeize 750-xxxx	
<i>Grundierung</i>	Cromapur Grundierung 41950	Cromapur Isolierfüller 4245A01
<i>Zwischenlackierung</i>		1x Cromapur Color 45053-xxxx
<i>Decklackierung</i>	1x Cromapur Velvet Diamond 4325250	

ANMERKUNGEN

Das Material wird für flache Oberflächen (wie Tische, Theken) die in Kontakt mit stark färbenden Flüssigkeiten (Wein, Kaffee) kommen, nicht empfohlen.

Die maximale Kratzfestigkeit wird nach 24 Std. Trockenzeit erreicht.

Für den Glanzgrad ist zu berücksichtigen, dass dieser von der Auftragsmenge sowie der Holzart und der Untergrundbeschaffenheit abhängig ist.

VERFÜGBARE GLANZGRADE

4325250 stumpfmatt

ZUSÄTZE

Cromapur Verdünnung v47014

HALTBARKEIT

18 Monate im ungeöffneten Gebinde bei Raumtemperatur.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.

Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

Herrenberg, 31.07.2017