Technisches Merkblatt

Cromafix Grundierung 51000

Produktbeschreibung

1K Grundierung auf Basis Nitrocellulose, transparent, schnell trocknend, sehr gute Schleifbarkeit.

Einsatzmöglichkeiten

Universell einsetzbar in Industrie und Handwerk, für farblose Lackierungen im Möbelbereich sowie für Tische und Leisten.

PHYSIKALISCHE KENNDATEN

Festkörpergehalt	23%	(+/- 2)
Viskosität	42''	(+/- 3) DIN 53211 / 4mm / 20°C
Dichte	0,92	g/ml (+/- 0,05)
Theoretische Ergiebigkeit	8 - 9	m²/kg (ohne Spritzverlust)

ZUBEREITUNG

Cromafix Grundierung 51000	100	Gewichtsteile
Cromafix Verdünnung v57000	0 - 20	Gewichtsteile

VORBEHANDLUNG

Untergrund muss sauber und staubfrei sein

Holzschliff Körnung P150-180

VERARBEITUNG

Vor Verarbeitung gut aufrühren

Applikationsart:	Spritzen: Becherpistole / Airless / Airmix, Gießen	
Auftragsmenge:	100 - 120 g/m²	pro Auftrag
Zwischenschliff Körnung:	P280 - 320	
Trocknung bei Raumtemp. (20°C)	staubtrocken	ca. 10 min.
	griffest	ca. 20 min.
	schleifbar	ca. 60 min.
	stapelfähig	ca. 2 Std.

SYSTEMBEISPIEL

Untergrund	verschiedene Hölzer
Egalisierung	
Beize	Cromafix Spritzbeize 750-xxxx
Haftgrund	
Grundierung	Cromafix Grundierung 51000
Decklackierung	Cromafix Decklack 548059

ANMERKUNGEN

Unter kritischen Lackierbedingungen (z.B. hohe Raumtemperatur) kann der Zusatz des Verzögerers v48000 in Höhe von 2-5% zur Vermeidung von Verlaufs- oder Blasenproblemen nötig werden.

FILMEIGENSCHAFTEN

EN 71 Teil 3 (Deutschland/EU 06/2014) Schwermetallgrenzwerte werden unterschritten
DIN 53160 entspricht Speichel- und Schweißechtheit
formaldehydfrei

ZUSÄTZE

v57000 Cromafix Verdünnung
v48000 Cromapur Verzögerer

HALTBARKEIT

12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei Raumtemperatur.

Hinweis:
Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.
Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

Herrenberg, 09.11.2016