

Technisches Merkblatt

Cromafix Füller 52600-91

Produktbeschreibung Pigmentierter, schnell trocknender 1K Füller auf Nitrocellulosebasis mit guter Füllkraft, guter Schleifbarkeit und gutem Deckvermögen.

Einsatzmöglichkeiten Als Untergrund für farbige Lackierungen im Möbelbereich.

PHYSIKALISCHE KENNDATEN

Viskosität	26"	(+/- 2") DIN 53211 / 6mm / 20°C
Dichte	1,260 g/ml	(+/- 0,005 g/ml)
Festkörper	50%	(+/- 2%)
Theoretische Ergiebigkeit	6 - 8	m ² /kg (ohne Spritzverlust)

ZUBEREITUNG

Cromafix Grundierung 52600-91	100	Gewichtsteile
Cromafix Verdünnung v57000	10 - 15	Gewichtsteile

VORBEHANDLUNG

Untergrund muss sauber und staubfrei sein
Holzschliff Körnung P150-180

VERARBEITUNG

Vor Verarbeitung gut aufrühren
Applikationsart: Spritzen: Becherpistole / Airless / Airmix, Gießen

Auftragsmenge: 120 - 140 g/m² pro Auftrag

Becherpistole: Düsengröße 1,8 - 2,0 mm, Luftdruck 2 - 3 bar
Airless: Düsengröße 0,23 - 0,28 mm, Materialdruck 80 - 120 bar
Airmix: Düsengröße 0,23 - 0,28 mm, Materialdruck 50 - 80 bar, Zerstäuberdruck 1,2 - 2 bar

Zwischenschliff Körnung: P180 - 320

Trocknung bei Raumtemp. (20°C)	staubtrocken	ca. 15 min.
	griffest	ca. 2 Std.
	schleifbar	ca. 6 Std.
	stapelfähig	ca. 8 Std.

SYSTEMBEISPIEL

<i>Untergrund</i>	verschiedene Hölzer
<i>Egalisierung</i>	
<i>Beize</i>	
<i>Haftgrund</i>	
<i>Grundierung</i>	Cromafix Füller 52600-91 weiß
<i>Decklackierung</i>	Cromafix Color 553-xxxx

ANMERKUNGEN

Unter kritischen Lackierbedingungen (z.B. hohe Raumtemperatur) kann der Zusatz des Verzögerers v48000 in Höhe von 2 - 5% zur Vermeidung von Verlaufs- oder Blasenproblemen nötig werden.

FILMEIGENSCHAFTEN

EN 71 Teil 3
 DIN 53160
 formaldehydfrei

Schwermetallgrenzwerte werden unterschritten
 Entspricht Speichel- und Schweißechtheit

ZUSÄTZE

Cromafix Verdünnung v57000
 Cromapur Verzögerer v48000

HALTBARKEIT

8 Monate im ungeöffneten Gebinde bei Raumtemperatur.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.