

NAUTICO SUPERGLIDE

1K-ANTIFOULING 2024



Scheda tecnica

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 1K

12|23

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Noto antifouling in bronzo ramato 1K, in produzione dal 1930. Viene solitamente applicato alle imbarcazioni in legno nella zona subacquea. Fornisce un rivestimento antivegetativo liscio e a basso attrito.

AREA DI APPLICAZIONE

Antifouling da utilizzare in acque dolci, salate e salmastre. Non adatto all'uso nel Mediterraneo. **Per imbarcazioni in legno o compensato. Deve essere utilizzato con FONDO NAUTICO SUPERGLIDE 1K ROSSO-MARRONE (Grundierung Rotbraun) come fondo.**

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice prodotto: N4020

Grado di brillantezza: lucido

Colore: Rame

Consumo: circa 10 m²

Peso specifico: 1,362–1,392 g/ml

Contenuto di COV: 43,5% (grammo/litro)

Metodo: rullo/pennello

Diluente: DILUENTE SUPERGLIDE 1K

Pulizia degli attrezzi: DILUENTE SUPERGLIDE 1K

Tempo di asciugatura: al tatto 4 ore / carteggiabile 6 ore / secco in profondità 12 ore a 20° C

Spessore dello strato: umido: (WFT) 60 my | secco: (OFT) 50 my

Intervallo di ricopertura: 4 ore a 20° / 6 ore a 10°.

Temperatura: non inferiore a 10°, evitare l'umidità elevata

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 1K

12|23

APPLICAZIONE

Il supporto deve essere accuratamente pulito, asciutto e privo di grasso. La temperatura di applicazione deve essere superiore a 10°. **Non applicare alla luce diretta del sole o su substrati molto caldi. L'antifouling e il supporto devono avere la stessa temperatura.** La temperatura del supporto deve essere superiore al punto di rugiada per evitare la condensa. Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'indurimento. **NAUTICO SUPERGLIDE 1K si applica al meglio con pennelli cinesi, rulli di mohair o rulli di schiuma.**

RIVESTIMENTO PRECEDENTE

NAUTICO SUPERGLIDE 1K o NAUTICO SUPERGLIDE 1 K GRUNDIERUNG ROTBRAUN

Spessore consigliato: 2–3 mani

Ingresso in acqua dopo l'applicazione: dopo 12 ore a 20°

L'antifouling può essere **applicato** fino a 6 mesi prima della messa in acqua. Se lo scafo non può essere protetto dalle intemperie durante l'inverno, l'antifouling deve essere riattivato con una leggera carteggiatura prima dell'ingresso in acqua.

L'antifouling può essere **efficace solo con uno strato sufficientemente spesso**. Si deve sempre applicare allo scafo la quantità di vernice raccomandata e calcolata in modo da garantire un'adeguata protezione contro le incrostazioni. Anche qualora fosse necessario applicare un ulteriore strato inaspettatamente. Se lo spessore dello strato è troppo basso, l'effetto protettivo garantito potrebbe andare perso troppo presto e lo scafo potrebbe venire comunque ricoperto da incrostazioni.

INFORMAZIONI SULLA VERNICIATURA

È possibile **applicare una nuova mano** su NAUTICO SUPERGLIDE 1K preesistente direttamente sul supporto intatto e accuratamente pulito. Tuttavia, si consiglia di carteggiare leggermente il vecchio NAUTICO SUPERGLIDE 1K con una spugna abrasiva rossa. Quindi risciacquare con acqua dolce, lasciare asciugare e applicare due strati di NAUTICO SUPERGLIDE 1K. **NAUTICO SUPERGLIDE 1K contiene pigmenti pesanti**. Pertanto, **mescolare accuratamente prima e durante l'applicazione**. L'aggiunta del **DILUENTE SUPERGLIDE 1K** può migliorare le proprietà di applicazione. Non diluire eccessivamente in modo da ottenere uno spessore sufficiente del film secco.

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 1K

12|23

SMALTIMENTO

L'acqua di lavaggio della vernice non deve entrare nella rete fognaria. Portare i contenitori vuoti solo in un impianto autorizzato o in una discarica in conformità alle norme di legge locali.

SICUREZZA

Assicurare una buona ventilazione. Si raccomanda di proteggere gli occhi e la pelle. Non utilizzare fiamme libere.

Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso. Temperatura minima 10°.

STOCCAGGIO

Conservare sempre i prodotti ben chiusi. Tenere lontano da fuoco, calore e luce solare. Chiudere il contenitore immediatamente dopo l'uso.

DURATA DI CONSERVAZIONE

36 mesi a 25°

24 mesi a 35°

CERTIFICAZIONI | OMOLOGAZIONI

CHZN 7320.02.001

BAuA N-112133

(CH) UFI 5WSH-79Q9-JD8K-3KPN

(EU) UFI YWSH-M9RP-9D8Y-1NJM



Scheda dati di sicurezza
SUPERGLIDE 1K



Schede tecniche
Anwander Shop



7 6 4 0 1 5 5 6 1 0 2 0 1

Anwander Vertriebs GmbH
Tel +41 (0)44 730 40 50
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels
www.anwander.ch

Nautico Swiss è un marchio di
Anwander Vertriebs GmbH