NAUTICO SUPERGLIDE

1K-GRUNDIERUNG ROTBRAUN

FOND MARIN ROUGE-BRUN | FONDO NAUTICO ROSSO-MARRONE

Scheda tecnica

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 1K GRUNDIERUNG ROTBRAUN 12|23

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Resina alchidica modificata ad olio prodotta appositamente per NAUTICO Superglide 1K come fondo per legno massiccio e/o compensato.

AREA DI APPLICAZIONE

Utilizzato come fondo per NAUTICO Superglide 1K per ottenere un substrato flessibile ma altamente resistente al vapore acqueo. Deve essere applicato in più strati per ottenere una sufficiente barriera al vapore acqueo (circa 4 strati).

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice prodotto: N1010
Grado di brillantezza: opaco
Colore: rosso-marrone
Consumo: circa 8 m^2
Peso specifico: 1,0 g/ml
Contenuto di COV: 35% (grammo/litro)
Metodo: rullo/pennello
DILUENTE: DILUENTE SUPERGLIDE-1K-ROTBRAUN
Pulizia attrezzi: DILUENTE SUPERGLIDE-1K-ROTBRAUN
Tempo di asciugatura: al tatto 1 ora / carteggiabile 2 ore /
secco in profondità 12 ore a 20° C
Spessore dello strato: umido: (WFT) 120 my | secco: (OFT) 90 my
Intervallo di ricopertura: 4 ore a 20° / 6 ore a 10°
Temperatura: non inferiore a 10°, evitare l'umidità elevata

APPLICAZIONE

Il supporto deve essere accuratamente pulito, asciutto e privo di grasso. **Il legno deve essere ben levigato con carta abrasiva di grana 180**. La prima applicazione deve essere diluita con circa il 10–15% in modo che il fondo possa essere assorbito bene dal legno. Le 3-4 mani successive vengono applicate non diluite per ottenere uno spessore sufficiente. Non richiede una carteggiatura intermedia se la mano successiva non supera le 72 ore. La temperatura del supporto deve essere superiore al punto di rugiada per evitare la condensa. Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'indurimento.

SMALTIMENTO

L'acqua di lavaggio della vernice non deve entrare nella rete fognaria. Portare i contenitori vuoti solo in un impianto autorizzato o in una discarica in conformità alle norme di legge locali.

SICUREZZA

Assicurare una buona ventilazione. Si raccomanda di proteggere gli occhi e la pelle. Non utilizzare fiamme libere.
Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso. Temperatura minima 10°.

STOCCAGGIO

Conservare sempre i prodotti ben chiusi. Tenere lontano da fuoco, calore e luce solare. Chiudere il contenitore immediatamente dopo l'uso.

DURATA DI CONSERVAZIONE

36 mesi a 25°
24 mesi a 35°

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE 1K GRUNDIERUNG ROTBRAUN 12|23

CERTIFICAZIONI | OMOLOGAZIONI

CPID 689719-48

(CH) UFI Q8KU-HRTX-8D69-HVAX

(EU) UFI 98KU-WRVA-0D6P-FX6W

Scheda dati di sicurezza
SUPERGLIDE ROTBRAUN

Schede tecniche
Anwander Shop

7640155610251

Anwander Vertriebs GmbH
Tel +41 (0)44 730 40 50
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels
www.anwander.ch

Nautico Swiss è un marchio di
Anwander Vertriebs GmbH.