

1K UNIVERSAL PRIMER

TECHNISCHES DATENBLATT



Lieferumfang:	Ein- Komponenten Grundierung
Produktbeschreibung:	1K (1-Komponenten) Chlorkautschuk-Universalgrundierung
Anwendung:	<p>Grundierung zur Anwendung oberhalb und unterhalb der Wasserlinie. Empfohlen als Haftvermittler für alle 1K (1-Komponenten) Sea-Line Farben Antifoulings und Lacke sowie als Barrierschicht, die unmittelbar auf der alten Schicht der Antifoulingfarbe angewendet werden kann.</p> <p>Universal Yachtprimer 1K schützt vor Korrosion auf Stahlflächen, kann auf Aluminium (nach vorheriger Grundierung mit einer 2-Komponenten Epoxidgrundierung) angewendet werden.</p> <p>Diese Grundierung ist sehr einfach in der Applikation, erfordert kein Schleifen.</p>
Typ der Oberflächen:	Gelcoat (Laminate GFK / GRP), Holz, Stahl,
Produkteigenschaften:	
Farbe:	Grau
Oberfläche:	Matt
Festkörpergehalt:	46%
Theor. Ergiebigkeit:	$\approx 7 \text{ m}^2/\text{dm}^3$ bei einer Beschichtungsstärke 65 μm (TSD - trocken)
Dichte:	1,29 kg/dm^3
Beschichtungsstärke (NSD):	140 μm nass
Beschichtungsstärke (TSD):	65 μm trocken
Die erste Schicht:	Epoxid Primer zweikomponentiger und einkomponentiger Anstrich
Vorbereitung Oberflächen:	<p>Oberfläche muss sauber, trocken sein und die Oberflächentemperatur über dem Gefrierpunkt liegen, um Kondensation zu vermeiden.</p> <p>Oberflächen entfetten bzw. abspülen (Sea-Line Cleaner – Reiniger)</p> <p>Zwischenschliffe mit Korn P 100 bis P 240</p> <p>Endschliff erfolgt mit Korn P 320 bis P 400</p>
	
Verarbeitung:	Pinzel, Rolle oder Spritzen mit einer Lackierpistole
Verdünner:	1K Thinner Sea-Line
	Rolle/ Pinzel 0 ÷ 10 %
	pneumatische Pistole 0 ÷ 20 %
Zubereitung:	Nur die zu verarbeitende Menge anmischen. Mischen bis eine einheitliche Färbung entsteht. Ein besonderes Augenmerk auf die Seiten und dem Boden des Behälters, in dem die Komponenten vermischt werden, legen. 10 Minuten warten, bis die Luftblasen aufgestiegen sind.
Applikationsprozess:	Minimale Arbeitstemperatur beträgt über 10 °C, maximal 30 °C.
Spritzparameter:	Beschichtungsstärke 140 μm (NSD)
	
	Düsen Größe : 1,8 mm
	Arbeitsdruck: : 2,5 bar
Aushärtezeit :	20°C
Griffest:	± 1 Stunden
Regenbeständig:	± 4 Stunden

