Technisches Merkblatt

Cromaprotect MSL-Dünnschichtlasur 9318A028

Produktbeschreibung

Cromaprotect MSL ist eine wasserverdünnbare Emulsion/Dispersion als Dünnschichtlasur für den Außenbereich ohne Fungizide.EU Grenzwert für dieses Produkt der Produktkategorie A/e) ist 150g / l. Dieses Produkt enthält max62 g/l VOC.

Einsatzmöglichkeiten

Für Filmaufbauten im Mehrschichtsystem Holzschutzfrei oder unter Anwendung mit Holzschutz z.B. Pergolen, Dachunterzüge, Verbretterungen, Windfang, Carports und Schlittenbau. Das Produkt ist diffusionsfähig hat eine gute, Füllkraft, Trocknung, Elastizität und Witterungsbeständigkeit.

Physikalische Daten:

Dichte	1,030,± 0,03g/ml²	
Festkörpergehalt, Gewicht %	26±0,2	
Viskosität	35 ±5 Auslaufbecher Fort 4	Din 4 Becher 55 <> 60
Glanzgrad	Gloss und halb matt	

ZUBEREITUNG:

Cromaprotect MSL 9318
Wasserzugabe 0-10%

VERARBEITUNG:

Material vor der Verarbeitung gut aufrühren.

Theoretische Ergiebigkeit :

Applikationsart:	Tauchen, Streichen, Handspritzen	
Theoretische Ergiebigkeit : Tauchen, Fluten, Streichen,Spritzen	80-100 g/m²	10-/12m²/l ohne Verlust
		-
Zwischenschliff Körnung:	180 Schleifschwamm	

Trocknung bei Raumtemp. 23°C rel. Luftfeuchtigkeit 65 %	Staubtrocken Grifffest Überarbeitbar	ca. 45 min. ca 2 Std ca. 6 Std / über Nacht
Forcierte Trocknung bei 20-35°C und 40 -50% rel. Luftfeuchtigkeit	Überarbeitbar	ca 1 -2 Std

Systembeispiel :

Oberflächenstruktur	**2 Schicht Ständerwerk und Holzvertäfelungen ohne Holzschutz**	**3Schicht Verbretterungen ,Carports, Windfang, Dachunterzüge mit Holzschutz**
Grundierung:	9318A028-xx	91020-xx
Zwischenbeschichtung:		9318A028-xx
Endbeschichtung :	9318A028-xx	9318A028-xx

Hinweis:

Der Produkteinsatz erfolgt nach Klassifikation der EN 350-2 Holzresistenzklassen.

Erforderlicher Bläueschutz

Splintholz: Eiche, Fichte, Kiefer, Hemlock, Lärche, Oregon -Pine (Douglasie) Plantagenkiefern, z.B. Radiata pine, Red – Meranti Red Grandis.

Bläueschutz nicht erforderlich

Kernholz: Afzelia, Mahagoni, Eiche, Eukalyptus, Lärche, Okoume, Oregon – Pine (Douglasie) Red Meranti, Robinie,.

Sonstige Hinweise

Nicht pigmentierte / sehr helle transparente Farbtöne sind im Freien aufgrund einer höheren UV- Absorption nicht geeignet und benötigen kürzerer Wartungsintervalle. Bei Einsatz von Holzarten mit hohen Inhaltsstoffen empfehlen wir eine Technische Beratung einzuholen..

FILMEIGENSCHAFTEN

Inhaltsstoffe	Frei von Formaldehyd-, PCB-, Lindan
Din 53160	Entspricht Speichel und Schweißechtheit
EN 71-3 / 2014	Schwermetallgrenzwerte werden unterschritten
Prüfzeugnis:	1187-14CC-14PP001

ZUSÄTZE Wasser

Werkzeugreinigung: Sofort nach Gebrauch mit Leitungswasser oder und Seifenlauge reinigen.

LAGERUNG

12 Monate im verschlossenen Originalgebinde kühl und trockenen lagern bei Raumtemperatur zwischen plus 10°C und 30°C. Bodenkontakt sollte vermieden werden.

Hinweis:
Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.
Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg