

NAUTICO SUPERGLIDE

COLOR HARDANTIFOULING



Technisches Datenblatt

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING

01/26

PRODUKTMERKMALE

Auf Acrylharz basierendes Hart-Antifouling mit einem hohen Anteil an Kupferverbindungen und organischen bioaktiven Wirkstoffen. Durch den Zusatz von Wachs wird die Oberfläche glatter und reibungsärmer. Dieses Antifouling wird seinen endgültigen Farbton nach ca. einer Woche Wasserbelastung annehmen.

EINSATZGEBIET

Als Antifouling unterhalb der Wasserlinie **universell für alle Bootstypen geeignet, auch für schnelle Boote oder Trailerboote, in GFK, Holz, Stahl.** Nicht empfohlen für Leichtmetall oder Aluminium. Kann in allen Gewässern eingesetzt werden.

PRODUKTANGABEN

Produktcode: N4311

Glanzgrad: matt

Farbton: schwarz, rot, blau, grau, weiss

Verbrauch: ca. 10 m² bei 50 my

Spezifisches Gewicht: 1,7 g/ml

VOC-Anteil: 45 % (Gramm/Liter)

Methode: Rolle/Pinsel

Verdünnung: SUPERGLIDE-COLOR-VERDÜNNER

Reinigung Werkzeuge: SUPERGLIDE-COLOR-VERDÜNNER

Trocknungszeit: handtrocken 4 Std. / schleifbar 6 Std. / durchgehärtet 12 Std. bei 20°.

Schichtdicke: Nass: (WFT) 15 my | Trocken: (OFT) 10 my

Überstreichintervall: 30 min. bei 20° | 1 Stunde bei 10°

Temperatur: nicht unter 10°, hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden.

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING

01/26

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss gründlich sauber, trocken und fettfrei sein. Alle lose anhaftenden Teile beseitigen. Mit Hochdruckreiniger und evtl. Bürste gründlich reinigen, am besten unmittelbar nach dem Auswassern. Die Verarbeitungstemperatur sollte über 10 Grad liegen. Keine Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sehr warmen Untergründen. Das Antifouling und der zu applizierender Untergrund sollten die gleiche Temperatur aufweisen. Die Temperatur des Untergrundes muss über dem Taupunkt liegen, um Kondensation zu vermeiden. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Ablüftung sorgen. **NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING lässt sich am besten mit Chinahaarpinseln, Mohairrollen oder auch Schaumstoffrollen auftragen.**

VORHERGEHENDER ANSTRICH

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING

Empfohlene Schichtdicke: 2 Aufträge

Zuwasserlassen nach der Applikation: nach 12 Std. bei 20°.

Der Antifoulinganstrich kann bis zu 6 Monate vor dem Zuwasserlassen aufgetragen werden. Sollte der Rumpf über den Winter nicht vor den Witterungseinflüssen geschützt werden können, muss das Antifouling vor dem Zuwasserlassen durch leichtes Überschleifen wieder aktiviert werden.

SPRITZAPPLIKATION

Applikationsart	Airless	Druckluft
Verdünner	5 %	5 %
Düse	018–023	0,8–3,5
Druck	150 bar	1,5–2 Bar

Antifouling kann nur in einer ausreichend starken Schichtstärke wirken. Es sollte immer der empfohlene und errechnete Farbbedarf auf den Rumpf aufgetragen werden, um einen ausreichenden Bewuchsschutz zu gewährleisten. Auch wenn dann eine weitere Schicht unvorhergesehen aufgetragen muss. Bei einer zu geringen Schichtdicke verliert man ggf. zu früh die zugesicherte Schutzwirkung und hat doch Bewuchs am Rumpf.

HINWEISE ANSTRICH

Ein **Wiederholungsanstrich** auf vorhandenem NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING kann auf den gründlich gereinigten, intakten Untergrund aufgetragen werden. Es empfiehlt sich aber, das alte SUPERGLIDE COLOR mit einem rotem Schleifschwamm leicht anzuschleifen. Dann mit Frischwasser abspülen, trocknen lassen und mit zwei Schichten SUPERGLIDE COLOR zu applizieren. Die Zugabe von **SUPERGLIDE-COLOR-VERDÜNNER** kann die Applikationseigenschaften verbessern. Nicht übermässig verdünnen, damit eine ausreichende Trockenschichtstärke erreicht wird.

NAUTICO SWISS

NAUTICO SUPERGLIDE COLOR HARDANTIFOULING

01/26

ENTSORGUNG

Das Washwasser bei Reinigung des Anstriches darf nicht in die Kanalisation gelangen. Nur leere Behälter, unter Beachtung der örtlichen, gesetzlichen Vorschriften, einer zugelassenen Anlage oder Deponie zuführen.

SICHERHEIT

Für gute Belüftung sorgen. Es wird empfohlen, die Augen und die Haut zu schützen. Keine offenen Flammen verwenden.

Werkzeuge nach dem Gebrauch sofort reinigen. Minimale Temperatur 10°.

LAGERUNG

Produkte immer gut verschlossen lagern. Von Feuer, Hitze, und Sonnenlicht fernhalten. Behälter direkt nach Gebrauch wieder verschliessen.

HALTBARKEIT

36 Monate bei 25°

24 Monate bei 35°

ZERTIFIZIERUNGEN | ZULASSUNGEN

CHZN 4009

BAuA N-112263

(CH) UFI PV89-Q10M-6Q4U-VSWX

(EU) UFI 1V89-311Y-YQ47-UUSW



Sicherheitsdatenblatt
SUPERGLIDE COLOR



Technische Datenblätter
Anwander Shop



7 644311 400550

SUPERGLIDE COLOR | 750 ml

WEISS, BLANC, BIANCO

Anwander Vertriebs GmbH
Tel +41 (0)44 730 40 50
Am Linthli 2, CH-8752 Näfels
www.anwander.ch

Nautico Swiss ist eine Marke der
Anwander Vertriebs GmbH